


Technický list

Dubová parketa CAPPUCCINO STROMEČEK 110



Název výrobce	Barlinek S.A.
Indexové číslo výrobku	BLC-DBE1-L05-C2R-E14110-U
Katalogové číslo výrobku	1WC000001
Kód EAN	5906737985472

MATERIÁL / KONSTRUKCE DESKY

Konstrukce desky	třívrstvá
Vzhled povrchu	parketa
Povrchová úprava	lakování - 5 vrstev akrylového matného laku vytvrzeného UV (3 vrstvy základního laku - 2 povrchové vrstvy keramického laku vytvrzeného UV)
Systém spojení desky	OPTILOCK 5Gc (příčný) - vložka spoje HDF / překližka, BARCLICK (podélný)
Tepelný odpor	0,10 m² K/W
Tepelná vodivost	0,14 W/mK

CHARAKTERISTIKA POVRCHU DESKY

Horní vrstva z přírodního dřeva s jeho charakteristickými znaky. Vlivem přirozeného UV záření tmavne.	Druh dřeva	Barvení	Frézovaná hrana	Kartáčování
	dub	ano	4x mikro	ano
Tvrdost dřeva použitého na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534).		37 MPa		

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY DESKY	
Rozměry (mm)	Tolerance
Tloušťka: 14 mm	Mezera mezi díly $\leq 0,2$ mm
Délka: 660 mm	+/- 0,1 mm
Šířka: 110 mm	+/- 0,2 mm

TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DESKY MĚŘENÉ PODLE NORMY EN 13647	
Horní	2,5 mm
Střední	9,5 mm
Dolní	2 mm

BALENÍ	
Počet desek v balení	7 ks x 660 mm
Obsah balení	0,50 m ²
Počet balení na paletě	56 balení
Počet m ² na paletě	28,00 m ²

CHARAKTERISTIKA MONTÁŽ ZÁRUKA	
Vlhkost desky	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka	25 let

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY VZHLEDU	
Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek	6 - COUNTRY
Zdravé suky	Přijatelné, bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přijatelné, do průměru 40 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přijatelné, do průměru 25 mm
Zárosty	Přijatelné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá, v závislosti na typu dřeva
Průběh vláken a skladba	Různorodá
Lesk	Přijatelné, bez omezení
Běl	Přijatelné, na okraji jednotlivé desky do šířky 35%
Zatmelené praskliny	Přijatelné, do šířky 6 mm, do délky 200 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřijatelné

V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3% desek jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle normy EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.