

## Technický list

# Dubová podlaha JOY II SENSES



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Název výrobce            | Barlinek S.A.             |
| Indexové číslo výrobku   | BC1-DBE1-0X4-XXR-D14207-V |
| Katalogové číslo výrobku | 1WG000853                 |
| Kód EAN                  | 5906737983058             |

### MATERIÁL / KONSTRUKCE DESKY

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce desky     | třívrstvá                                                               |
| Vzhled povrchu       | prkno                                                                   |
| Povrchová úprava     | olejování - přírodní oxidační olej                                      |
| Systém spojení desky | BARLOCK 5Gc (příčný) - vložka spoje HDF / překližka, BARCLICK (podélný) |
| Tepelný odpor        | 0,10 m² K/W                                                             |
| Tepelná vodivost     | 0,14 W/mK                                                               |

### CHARAKTERISTIKA POVRCHU DESKY

|                                                                                                                            |            |         |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-------------|
| Horní vrstva z přírodního dřeva s jeho charakteristickými znaky.<br>Vlivem přirozeného UV záření tmavne.                   | Druh dřeva | Barvení | Frézovaná hrana | Kartáčování |
|                                                                                                                            | dub        | ne      | 4x mikro        | ano         |
| Tvrdost dřeva použitého na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534). |            | 37 MPa  |                 |             |

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

| ROZMĚRY DESKY   |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Rozměry (mm)    | Tolerance                 |
| Tloušťka: 14 mm | Mezera mezi díly ≤ 0,2 mm |
| Délka: 2200 mm  | +/- 0,1 mm                |
| Šířka: 207 mm   | +/- 0,2 mm                |

| TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DESKY MĚŘENÉ PODLE NORMY EN 13647 |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Horní                                                          | 3,2 mm |
| Střední                                                        | 8,2 mm |
| Dolní                                                          | 2,6 mm |

| BALENÍ                 |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet desek v balení   | 7 ks x 2 200 mm nebo 6 ks x 2 200 mm + 2 ks x 1 092 mm nebo 6 ks x 2 200 mm + 1 ks x 2 172 mm |
| Obsah balení           | 3,18 m²                                                                                       |
| Počet balení na paletě | 40 balení                                                                                     |
| Počet m² na paletě     | 127,2 m²                                                                                      |

| CHARAKTERISTIKA   MONTÁŽ   ZÁRUKA |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlhkost desky                     | 7% +/- 2%                                                                                                                                           |
| Montáž na podlahové topení        | Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku. |
| Záruka                            | 30 let                                                                                                                                              |

| CHARAKTERISTIKA TŘÍDY VZHLEDU                |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489 | Volná třída                                                |
| Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek        | 5 - VARIOUS                                                |
| Zdravé suky                                  | Přijatelné, bez omezení                                    |
| Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené         | Přijatelné, prasklina do 45 mm x 100 mm, nezdravé do 85 mm |
| Otvory po sucích, zatmelené                  | Přijatelné, do průměru 40 mm                               |
| Zárosty                                      | Přijatelné                                                 |
| Barevnost povrchové vrstvy                   | Různorodá, v závislosti na typu dřeva                      |
| Průběh vláken a skladba                      | Různorodá                                                  |
| Lesk                                         | Přijatelné, bez omezení                                    |
| Běl                                          | Přijatelné, bez omezení                                    |
| Zatmelené praskliny                          | Přijatelné, do šířky 8 mm, do délky 600 mm                 |
| Biodegradace (zmodrání / žluté skvrny)       | Nepřijatelné                                               |

V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3% desek jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle normy EN 1310.

**UPOZORNĚNÍ:** Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.