

### ROZMĚRY

#### FORMÁT

|                      |         |     |
|----------------------|---------|-----|
| Šířka                | 190     | mm  |
| Délka                | 1200    | mm  |
| Počet lamel v balení | 7       |     |
| m² v balení          | 1,596   | m²  |
| Drážky               | -       |     |
| Tloušťka             | 8,0     | mm  |
| Pero a drážka        | Uniclic |     |
| Záruka voděodolnosti | 5       | let |



### TOVÁRNÍ ZÁRUKA

|               | METODA                          | PARAMETRY                              | HODNOTY QUICK-STEP   |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Třída použití | EN 13329                        |                                        | Třída 21-22-23/31-32 |
| CE            | EN 14041:2004 / AC:2006         | Oznámený subjekt NB 0766 - EPH Dresden | DOP: Na balení       |
| UKCA          | EN 14041:2004 / AC:2006         | Oznámený subjekt AB 0321 - Satra UK    | DOP: Na balení       |
| Záruka        | Použití v obytných prostorech   | Voděodolnost viz záruka                | 25 let               |
|               |                                 |                                        | 5 let                |
|               | Použití v komerčních prostorech | Voděodolnost viz záruka                | 5 let                |
|               |                                 |                                        | 5 let                |

### Všeobecné údaje (podle EN 13329)

|                                                         | METODA                                           | PARAMETRY                         | POŽADAVKY NOREM                                         | HODNOTY QUICK-STEP        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Odolnost proti opotřebení                               | EN 13329                                         |                                   | ≥ 4000 cykly                                            | ≥ 4000 cykly              |
| Třída opotřebení                                        | EN 13329                                         |                                   | AC4                                                     | AC4                       |
| Odolnost proti nárazu                                   | EN 17368                                         | malý míč                          | ≥ 35 mm                                                 | ≥ 35 mm                   |
|                                                         | EN 13329                                         | velký míč                         | ≥ 750 mm                                                | ≥ 750 mm                  |
| Odolnost proti poškrábání                               | EN 438-2, 25                                     |                                   | Náboj ≥ 3N                                              | Náboj ≥ 5N                |
| Vliv kolečkové židle                                    | ISO 4918 (s podložkou)                           | Type W (EN 12529)                 | 25000 cykly                                             | Beze změn                 |
| Bobtnání tloušťky                                       | ISO 24336                                        | po 24h ponoření při teplotě 20 °C | ≤ 18%                                                   | ≤ 12%                     |
| zamykání síla                                           | ISO 24334                                        | Fs0,2 dlouhá strana               | ≥ 1 kN/m                                                | ≥ 1 kN/m                  |
|                                                         |                                                  | Fmax dlouhá strana                | ≥ 1 kN/m                                                | ≥ 1 kN/m                  |
|                                                         |                                                  | Fs0,2 krátká strana               | ≥ 2 kN/m                                                | ≥ 2 kN/m                  |
|                                                         |                                                  | Fmax krátká strana                | ≥ 2 kN/m                                                | ≥ 2 kN/m                  |
| Vliv nohy nábytku                                       | EN 424                                           |                                   | žádné viditelné poškození, při testování s nohou typu 0 | Žádné viditelné poškození |
| Zvuk povrchu                                            | EN 13329                                         | N/mm²                             | ≥ 1,25                                                  | ≥ 1,50                    |
| Zbytkový otlak                                          | EN ISO 24343-1                                   |                                   | Odolnost vůči bodovému zatížení ≤ 0,05 mm               | Žádná viditelná změna     |
| Odolnost proti skvrnám                                  | EN 438                                           | Skupina 1, 2                      | Třída 5                                                 | Třída 5                   |
|                                                         |                                                  | Skupina 3                         | Třída 4                                                 | Třída 5                   |
| Celkový vzhled                                          | EN 13329                                         | Výškové rozdíly                   | ≤ 0,15 mm                                               | ≤ 0,10 mm                 |
|                                                         |                                                  | Mezery ve spárách                 | ≤ 0,20 mm                                               | ≤ 0,10 mm                 |
|                                                         |                                                  | Podélné prohýbání                 | Konkávní ≤ 0,50%                                        | ≤ 0,50%                   |
|                                                         |                                                  |                                   | Konvexní ≤ 1,00%                                        | ≤ 1,00%                   |
|                                                         |                                                  | Příčné prohýbání                  | Konkávní ≤ 0,15%                                        | ≤ 0,15%                   |
|                                                         |                                                  |                                   | Konvexní ≤ 0,20%                                        | ≤ 0,20%                   |
| Rozměrové změny materiálu po změnách relativní vlhkosti | EN 13329                                         | δl                                | δl average ≤ 0,9 mm                                     | ≤ 0,9 mm                  |
|                                                         |                                                  | δw                                | δw average ≤ 0,9 mm                                     | ≤ 0,9 mm                  |
| Světelná stálost                                        | EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5 | šedá reference                    | Třída ≥ 4                                               | Třída 4                   |



### Struktura lamely



1. Vynikající vrstva odolná proti opotřebení a poškrábání
2. Křišťálově čistý dekor
3. HDF jádro odolné proti vlhkosti
4. Zádňi stabilizátor

### JINÁ TECHNICKÁ DATA

|                         | METODA      | PARAMETRY              | POŽADAVKY NOREM | HODNOTY QUICK-STEP                                            |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Útlum kročejového hluku | ISO 717/2   | Na podložce Quick-Step |                 | $\Delta L_w \approx 18$ dB (V závislosti na použité podložce) |
| Hořící cigareta         | EN 438-2,30 |                        | Třída 4         | Třída 5                                                       |

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

|                           | METODA     | PARAMETRY              | POŽADAVKY NOREM      | HODNOTY QUICK-STEP       |
|---------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Emise formaldehydu        | EN 717-1   | ppm                    | E1 < 0,1             | < 0,01                   |
| Antistatické vlastnosti   | EN 1815    |                        | $\leq 2,0$ kV        | $\leq 2,0$ kV            |
| Reakce na oheň            | EN 13501-1 | Třída                  |                      | Cfl-s1                   |
| Odolnost proti teple      | EN12667    | m <sup>2</sup> K/W     |                      | 0,055 m <sup>2</sup> K/W |
| Podlahové vytápění        |            | Na podložce Quick-Step | Viz speciální pokyny | Vhodný                   |
| Odolnost proti uklouznutí | EN 13893   | $\mu$                  | $\mu \geq 0,30$      | DS: $\mu \geq 0,30$      |

### CERTIFIKATY

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EU Ecolabel                      | SE/035/001    |
| AFFSET                           | A+            |
| PEFC                             | PEFC/07-32-37 |
| M1                               |               |
| Skandinávské ekologické označení | 30290001      |
| EPD                              |               |

